

VOLMA-MONTAJ

Klijai gipso blokams skirti naudoti pertvaroms ir gipso plokštėms klijuoti

EN-12860

Produkto aprašymas

Gipso blokų klijai, skirtas vidiniams darbams.

Pakuotė ir saugojimas

VOLMA-MONTAJ pakuojamas į popierinius 30 kg maišus. Maišai su sausu mišiniu saugomi sausose patalpose sandėliuojant juos ant medinių padėklų. Garantinis laikymo nepažeistoje firminėje pakuotėje terminas – 12 mėnesių.

Naudojimo sritis

Skirta įrengti pertvaras iš gipso plokščių su išdroža ir dygiu, tvirtinti gipso elementus, gipso kartono lakštus. Tinka naudoti ant šių pagrindų: Betono ir monolitinio betono plokštės, plytos, putbetonis, dujų betonas ir tinkuotos nelygaus paviršiaus sienos. Naudojamas patalpų viduje esant normaliam drėgnumui ir temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

Pagrindinės savybės ir privalumai

- Ant gipso pagrindo
- Skirtas vidiniams darbams
- Patogus naudoti

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas. Mažai įgeriantys paviršiai gruntuojami gruntu, suformuojančiu nelygumus, labai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu.

Tirpalo ruošimas

Išberkite sausąjį mišinį į švarų vandenį pagal proporciją 1 kg sausojo mišinio į 0,45–0,55 l vandens ir išmaišykite iki vientisos masės. Palikite tirpalą 2–3 minutėms. Norėdami pakeisti konsistenciją įberkite dar mišinio arba įpilkite vandens, gerai išmaišykite. Sunaudokite tirpalą per 60 minučių nuo jo pagaminimo.

Darbų tvarka

Gipso kartono plokščių klijavimas

Montavimo klijų mišinį užtepkite ant galinės plokštės paviršiaus mentele (naudokite nedidelį kiekį medžiagos), paskirstykite visu perimetru 12,5 mm pločiu. Plokštėms, kurių storis viršija 9,5 mm, be sluoksnio palei perimetrą papildomai suformuojamos dvi eilės plokštės centre. Mažiausias atstumas tarp porcijų turi būti 35–40 cm. Gipso kartono plokšte su užteptais klijais stipriai prispausti prie pagrindo ir lengvais smūgiais išlyginti plokštės vienoje plokštumoje, pašalinti nukrypimus nuo vertikalės. Plokščių padėti galima koreguoti 10 minučių. Montuojant gipso kartono plokštes ant nelygių paviršių (nelygumai

viršija 20 mm) būtina suformuoti papildomą išlyginamąjį karkasą - lygų paviršių visu plokštės perimetru ir centre pritvirtinant 10 cm pločio gipso kartono juostas montavimo klijais VOLMA-MONTAJ.

Gipso plokščių su išdroža ir dygiu montavimas

Įrenginėjant pertvaras iš gipso plokščių su išdroža ir dygiu mišinys paskirstomas ant vertikalių ir horizontalių plokštumų (išdrožų ir dygių). Mišinio perteklius nedelsiant šalinamas ir naudojamas tolesniems darbams. Po išdžioavimo aptikti nelygumai pašalinami šlifuojant.

Techninės charakteristikos:

Vandens išeiiga 1 kg sausojo mišinio	0,45–0,55 l
Skaičiuotinos statybinio gipso, naudojamo gipso klijams gaminti, šilumos laidumo reikšmės:	0,22 W/m*K
Likutis ant sieto 200 mkm	Ne daugiau, kaip 10 %
Likutis ant sieto 400 mkm	0
SO3 kiekis	Ne mažiau, kaip 30 %
Tirpalas tinkamas tepti	Ne anksčiau, nei po 45 min
pH	Nuo 6,5 iki 10,5
Sąveikos su ugnimi klasė	A1